

KARTA TECHNICZNA PRODUKTUWęgiel aktywny

Węgiel aktywowany parą.

Zastosowanie: oczyszczanie powietrza, par, gazów. Wysoka skuteczność filtracji Lotnych Związków Organicznych, odorów,

Specyfikacja materiałowa:

Materiał bazowy:	węgiel antracytowy
Wilgotność max (po zapakowaniu):	5%
Twardość min:	97%
CTC (po impregnacji):	55%
Powierzchnia właściwa:	966 m ² /g
pH:	7,17
Wilgoć:	0,76%
Popiół:	9,19%
Gęstość nasypowa:	0,47 g/cm ³
Gęstość upakowania:	0,513 g/cm ³
Adsorbcja benzenu:	30%
Temperatura samozapłonu:	450 °C